



Mindestzementgehalt nach DIN 1045-2 bei Anrechnung von SAFAMENT

Je nach Expositionsklasse darf bei Anrechnung von SAFAMENT der Mindestzementgehalt auf die in Tabelle 1 angegebenen Werte reduziert werden.

Tabelle 1: Mindestzementgehalt bei Anrechnung von SAFAMENT und/oder Silikastaub (Quelle: DIN 1045-2)

Expositionsklasse ¹⁾ bzw. Anwendungsfall	Mindestzementgehalt bei Anrechnung von Zusatzstoffen
-	kg/m ³
1	2
XC1, XC2, XC3	240
XC4, XS, XD, XA, XM, XF1, XF3	270
Beton für Unterwasserschüttung nach 5.4.1	270
¹⁾ Für XF2 und XF4 ist keine Reduzierung des Mindestzementgehaltes nach 5.3 möglich	